



## PETRILAC PISOS DEPORTIVOS - Para pisos de madera en interiores.

Laca poliuretánica ideal para la terminación de pisos técnicos deportivos. Posee alto brillo, aplicación amigable y excelentes resistencias químicas y mecánicas. Resiste al agua y productos químicos utilizados en pisos deportivos. Extraordinaria resistencia al desgaste y a las marcas de zapatillas utilizadas en los diferentes deportes.

Puede utilizarse en piso deportivos de múltiples usos, como ser Básquet, Handball, Voleibol, Hockey sobre patines, Fútbol Sala, entre otros.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Nueva:** lijar siempre las maderas en el sentido de las vetas. Usar sucesivamente lijas de grano cada vez más fino; comenzar con lija N°36/40, continuar con 60/80 y terminar con 120/180. Posteriormente barrer, aspirar y pasar un trapo humedecido para retirar el polvillo del lijado.

Pisos con ceras, aceites, limpiadores, parafinas, resinas para grip (de colofonia) etc. y otros contaminantes o con protecciones muy desgastadas que en algunos lugares llegan a la madera original aconsejamos eliminarlos vía pulido hasta llegar a madera y continuar como madera nueva. No utilizar en ningún momento durante la colocación del piso técnico, protección y uso acondicionadores de superficie a base de siliconas.

### APLICACION

Aplicar mínimo 4 manos con aplicador con tiras de espuma PU, rodillo de pelo corto, pincel, brocha. No recomendamos la aplicación a soplete en cualquiera de sus versiones. Lijar luego de la segunda mano con 150/180 previo al color, a criterio del profesional que aplique el producto a continuación. Puede ser utilizado Sellador Universal Q501 como mano previa. El lijado entre manos queda a criterio del profesional aplicador siempre y cuando el tiempo entre manos no supere las 16 hs.

Diluir con Diluyente para Poliuretano en caso de ser necesario.

En caso de delimitar el piso con líneas de colores, aplicar los colores luego de la segunda mano con rodillo, en general son dos manos. Utilizar cintas de enmascarar de baja adherencia en las líneas y retirarlas cuando aún la pintura con color esté ligeramente húmeda.

### RENDIMIENTO

15 m<sup>2</sup> por litro por mano. Para el cálculo utilizar cerca de 3,75 m<sup>2</sup> por litro en cuatro manos.

Por ej: una cancha de básquet tiene 28m x 15m, en total son 420 m<sup>2</sup> y para 4 manos se necesitan aprox. 112 litros.

### TIEMPO DE SECADO

Para aplicar el producto se disponen de 15 minutos, luego de los mismos aconsejamos no repasar ni retocar las superficies pintadas. El secado duro/entre manos es de 3-4 horas. Para el tránsito normal puede habilitarse a las 24 hs. Todos estos tiempos varían en función de la temperatura y humedad ambiente.

### LIMPIEZA

Con Diluyente Poliuretánico limpiar antes que se seque el producto los elementos utilizados. Elementos de aplicación con restos secos deben ser reemplazados por elementos nuevos para evitar defectos en la posterior aplicación.

### TERMINACION

Brillante.

### PRESENTACION

10 Y 200 litros.